

weber.col Профи Бял

БЯЛО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧИ, ЕСТЕСТВЕН КАМЪК, СЪГЛОКЕРАМИКА И ГРАНИТОГРЕС

КОД: F603



ПРИЛОЖЕНИЕ

- За вътрешна и външна употреба
- Бял цвят на лепилото
- Подходящо за прозиращи камъни и стъклокерамика



Лепило за прозиращи плочи от естествен камък. Белият цвят на лепилото предотвратява появата на сенки и петна на лицето на плочите. Подходящо също и за теракот, гранитогрес и стъклокерамика.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

За полагане на покрития от естествен камък, керамични плочи, теракота, гранитогрес и стъклокерамични плочи при външни и вътрешни условия. При прозиращи плочи от естествен камък лепилото не образува петна върху лицевата им повърхност. Лепилото може да се използва за залепване върху стени на плочи с големина до 30x30 cm (900 cm²) или на подови плочи с максимална големина 40x40 cm (1600 cm²). Не се препоръчва за облицоване на фасади и полагане на покрития върху подове с вградено отопление. Максимално тегло на покритието 40 kg/m².

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения. Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 за циментово лепило, клас С1Т

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост	> 0,5 N/mm ²
- след термично третиране	> 0,5 N/mm ²
- след потапяне във вода	> 0,5 N/mm ²
- след цикли на замръзване - размразяване	> 0,5 N/mm ²

Устойчивост на приплъзване 0,5 mm

Необходимо количество вода около 5.25 – 6 l /25 kg прахообразен материал

Време за отлежаване на разтвора 5 - 10 min

Отворено време 20 min

Време за работа 3 часа

Време за коригиране 15 min

Фугиране след 24 часа

Пълно натоварване след 7 дена

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

РАЗХОДНА НОРМА

От 2 до 5 kg/m² в зависимост от размера на зъбите на маламашката и равността на основата. За оптимизиране на разхода на лепило основата трябва да бъде подготвена максимално равна, без дупки и неравности.

weber.col Профи Бял

БЯЛО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧИ, ЕСТЕСТВЕН КАМЪК, СЪТЪКЛОКЕРАМИКА И ГРАНИТОГРЕС

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Стени и подове
- Плочки от естествен камък

ВАЖНО



За полагане на:

- ✓ Естествен камък използвайте маламашка със зъби минимум 8x8 mm
- ✓ Стъклокерамика използвайте маламашка със зъби 4x4 mm

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попивателни основи предварително грундирайте с **weber.prim 801**.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Полагането на плочките да става при температура между +5° C и +25° C. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5 - 7 дена. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm. Лепилото не е подходящо за залепване на плочки върху вече съществуващо покритие от плочки, за облицоване на фасади, на плувни басейни или върху дървени подове.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Кофа за приготвяне на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мистрия
- Гъба за почистване
- Гумен чук
- Назъбена маламашка с големина на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm
- Суха и мека кърпа
- Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
- Пластмасови кръстчета за оформяне на фугите

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Полагайте лепилото само върху здрава основа. Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес, посочено на опаковката. Разбъркайте добре до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и разбъркайте отново.



2 Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите 8x8 mm или 10x10 mm. Не е необходимо да навлажнявате или накисвате предварително плочите във вода.



3 При полагане на плочки в помещения с много високо натоварване, с размери над 30x30 cm или външни условия нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.



4 Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се притискат многократно, докато прилежат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.



5 Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка или друг подходящ инструмент.



6 За фугиране на облицовката използвайте маламашка или шпатель с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги. Остатъчния сух циментов филм отстранете със суха кърпа.

