

weber.min Благородна мазилка

КОД: 312P, 301P, 302P, 303P



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Устойчиви цветове
- Висока паропропускливост
- Дълготраен естествен продукт



Дълготрайна благородна мазилка на минерална основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

За защита и декоративно оформление на нови и стари фасади. Като крайно покритие над фасадни топлоизолационни системи. Подходяща и за вътрешни помещения.

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	40 kg
Палет	1200 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА


Влачена повърхностна структура:	
Среднозърнеста 2,0 mm	около 4 kg/m ²
Пердасена с драскана структура:	
Финозърнеста 1,0 mm	около 3 kg/m ²
Среднозърнеста 2,0 mm	около 4 kg/m ²
Едрозърнеста 3,0 mm	около 5 kg/m ²

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Според стандарт	ETAG 004
Зърнометрия	1,0; 2,0; 3,0 mm
Плътност	1300 kg/m ³
Топлопроводимост (λ)	0,7 W/m.K
Коефициент на съпротивление на паропреминаване (μ)	8
Коефициент на водопоглъщане	0,1 kg/m ² √h
Клас на твърдост/клас на разтвора	CS II
Якост на натиск	> 1,5 N/mm ²
Якост на огъване	> 0,6 N/mm ²

weber.min Благородна мазилка

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външни и вътрешни условия
- Компонент от топлоизолационна система **weber.therm Индивидуален стил**
- Крайно покритие при саниране на стари сгради

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е чиста, здрава, суха, без несвързани частици и с приключили процеси на свиване. За основа на мазилката са подходящи всички водопопиващи основи: варо-циментова пердасена мазилка, лека основна мазилка, топлоизолационна мазилка на перлитова основа и др.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Разбърканата мазилка да се изразходи до 1,5 часа след приготвянето ѝ. Да не се работи при температури под +5° C. Прясно положената мазилка да се предпазва от дъжд и силно слънчево греене.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Корито за разбъркване на разтвора
- Миксер
- Маламашка
- Мистрия
- Пердашка с основа от стиропор, корк
- Пластмасова маламашка
- След употреба инструментите да се измият с вода

ЦВЕТОВЕ

43 „исторически“ цвята според мострения каталог на weber „Color Spectrum“.

ВАЖНО



- ✓ Винаги смесвайте по няколко чувала
- ✓ 24 часа след полагане пазете мазилката от измръзване
- ✓ Пердашете само мокра мазилка
- ✓ Не полагайте мазилката при температура по-ниска от +5° C

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1 Задължително разбъркайте няколко чувала мазилка наведнъж.



- 2 При ръчно смесване добавете толкова вода към сухата смес, че да получите влажно-ронлива консистенция. Добавете още вода на малки порции, като разбърквате активно до получаване на нужната гъстота.



- 3 При ръчно нанасяне положете мазилката с маламашка и пердашете според желаната структура.



- 4 При машинно нанасяне разтворът се пръска с машина, подравнява се с мастер и веднага се пердаши.



- 5 Структурирането се извършва според желаната структура - влачена или драскана. За по-едри фракции се препоръчва пердашка с основа от пластмаса, стиропор или с корково покритие. Пердаши се само мокра мазилка.

