

weber.pas Декофино

ТЪНКОСЛОЙНА МАЗИЛКА

КОД: R011



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Готова за употреба
- Паропропусклива
- Водоотблъскваща



Тънкослойна мазилка за оформяне на фасадата около прозорци и декоративни повърхности.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Фина тънкослойна мазилка с дебелина на нанасяне 1 mm. Предназначена специално за оформяне на фасадата около прозорци и други декоративни повърхности. Устойчива на миене, алкални съединения и химикали. За полагане върху минерални основи или топлоизолационни системи **weber.therm**.

ОПАКОВКА

weber.pas Декофино:

Пастообразна смес в пластмасови кофи	30 kg
Палет	720 kg
Грунд:	
Пластмасови кофи	5/20 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 Да се пази от замръзване и огън
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА

Около 1,8 kg/m²
 при 1,0 mm дебелина
 Грунд за основната мазилка:
 0,1 - 0,2 kg/m²


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Според стандарт	ETAG 004
Зърнометрия	1,0 mm
Плътност	1600 - 1800 kg/m ³
Топлопроводимост (λ)	0,6 W/m.K
Коефициент на съпротивление на паропреминаване (μ)	40
Коефициент на водопоглещане	0,05 kg/m ² √h
Якост на сцепление	> 0,1 N/mm ²

weber.pas Декофино

ТЪНКОСЛОЙНА МАЗИЛКА

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външни и вътрешни условия
- Оформяне на детайли при топлоизолационните системи **weber.therm**
- За крайно покритие при реновиране на стари сгради

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Мазилката не е подходяща за цялостно крайно покритие върху **weber.therm** системи за топлоизолация. Основата да е суха, здрава, стабилна, със завършени процеси на свиване. Армираните със стъклотекстилна мрежа замазки при топлоизолационните системи да са без лесно ронещи се частички. В случаите на реновиране и саниране от основата да се премахнат лесно отделящи се частици от мазилката и остатъци от боя, както и да се почисти старателно.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се работи при температури от +5° C до +25° C. По време на работа мазилката да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд. Прясната мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Неръждаем съд
- Бормашина с бъркалка
- Мистрия от неръждаема стомана
- Шпакла от неръждаема стомана
- Пластмасова пердашка
- Пердашка с основа от корк или стиропор
- Защитна хартиена лента
- Съдовете и инструментите трябва да се измият с вода веднага след употреба

ЦВЕТОВЕ

В 218 стандартни цвята според мострения каталог на weber „Color Spectrum“. Възможни са разработки и в други цветове.

ВАЖНО



- ✓ Не използвайте за цялостно крайно покритие при топлоизолация
- ✓ Преди реновиране проверете основата
- ✓ Не полагайте при температура по-ниска от +5° C

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 При ремонт от повърхността на основната мазилка да се отстраняват всички несвързани, лесно отделящи се от нея части или остатъци от боя. Където е необходимо, тя се изкъртва.



2 Два дни преди полагане на мазилката основата се обработва с **weber.pas Грунд**.



3 Преди употреба се разбърква едновременно съдържанието на няколко кофи. При възможност забъркайте количеството за цялата фасада. При необходимост готовата мазилка може да се разрези с до 0,2 l вода на кофа мазилка.



4 **weber.pas Декофино** се нанася върху подготвената основа посредством маламашка и веднага се пердаши.



5 По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал.



6 За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепаща лента. След нанасяне на единия цвят мазилка лентата веднага се отстранява. След изсъхване по контурите на вече измазания участък се залепа защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

