

weber.ton Силикатна фасадна боя

КОД: 390К, 393К



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Добро сцепление с минерални основи
- Паропропускливо покритие
- Добра покривна способност



Минерална фасадна боя на база калиево водно стъкло.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Минерална фасадна боя за защитно и декоративно покритие на фасади на нови сгради или при реновиране на стари постройки.

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи	7/25 kg
Палет	600 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 Да се пази от замръзване и огън
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА


При фини мазилки около
 0,4 - 0,5 kg/m² за двукратно боядисване.
 При груби мазилки около
 0,5 - 0,8 kg/m² за двукратно боядисване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност	1550 kg/m ³
Коефициент на съпротивление на паропреминаване (μ)	50
Коефициент на водопоглъщане	0,1 kg/m ² √h
Якост на сцепление към основата	> 0,2 N/mm ²

weber.ton Силикатна фасадна боя

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна и вътрешна употреба
- Крайно покритие на нови сгради
- Реновиране на стари фасади

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, с добра носимоспособност и без пукнатини. Предварително се отстраняват всякакви остатъци от стари бои, кофражни масла, омазнени участъци и други замърсявания. Преди нанасяне на силикатната боя основата трябва да е добре изсъхнала.

Нови минерални основи се грундираат с 1 част **weber.ton Силикатна боя** + 0,5 до 1 част **weber P61 Грунд**, предварително разреден с вода при съотношение 1:1. За покривен слой разреждете **weber.ton Силикатна боя** с около 5 - 10% вода.

Стари минерални основи се грундираат с **weber P61 Грунд**, предварително разреден в съотношение 1:1 с вода. За покривен слой разреждете **weber.ton Силикатна боя** с около 10 - 20% вода.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се боядисва при температури от +5° C до +25° C. По време на работа повърхността трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Бояджийска четка
- Бояджийски валяк (мече)
- Бояджийски пистолет

ЦВЕТОВЕ

218 стандартни цвята според мострения каталог на weber „Color Spectrum“, възможно е тониране на боята и в други цветове.

СТРУКТУРА

Плътна, гладка или релефна

ВАЖНО



- ✓ Не полагайте върху стари силиконови, полимерни или дисперсни покрития
- ✓ Нанасяйте обилно
- ✓ Полагайте върху сухи основи

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Преди боядисване на стара фасада основата трябва да се почисти, след което се изплаква с чиста вода. Ако има неравности и/или пукнатини по старата мазилка, тя се възстановява с **weber.san** саниращи мазилки.



2 Основата трябва да е равна и с хомогенна структура.



3 При стари мазилки е необходимо предварително грундиране с **weber P61 Грунд**. За изсъхване на грунда са необходими около 12 часа в зависимост от атмосферните условия.



4 Оптималната работна гъстота на боята се постига чрез добавяне на 5 - 10% чиста вода или на **weber P61 Грунд**, който предварително се разрежда с вода в съотношение 1:1.



5 Обикновено са достатъчни 1 слой грунд и 1 покривен слой боя.

