

ПРОДУКТ

weber 100G

СУХА СМЕС ЗА ЗИДАНЕ НА ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

КОД: 100G



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Отлично сцепление към основата
- За тънкослойно зидане
- Устойчивост на атмосферни влияния



Лепило за газобетон.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Лепилна смес за зидане на блокчета от газобетон при вътрешни и външни условия. Подходяща за запълване на фугите на зидарията и за изравняване на повърхността. За изграждане на неармирана зидария с газобетонни блокове.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност 1 година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Якост на натиск	M5
Якост на сцепление	0.20 N/mm ²
Реакция на огън	A 1
Коефициент на дифузия на водни пари	μ 15/35
Топлопроводност	λ _{10 dry} – 0.67 W/m.K
Необходимо количество вода	6.5 l ±2% за 25 kg суха смес
Време за отлежаване	10 min
Време за работа	3 h.
Време за коригиране	10 min
Максимална якост	след 7 дни

ОПАКОВКА

Книжни чували със защитно фолио	25 kg
Палет	1050 kg

РАЗХОДНА НОРМА


Около 15 kg/m³ зидария при дебелина на пласта от 1 до 3 mm.

УПОТРЕБА

weber 100G

СУХА СМЕС ЗА ЗИДАНЕ НА ГАЗОБЕТОННИ БЛОКОВЕ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Вътрешна и външна употреба
- Всякакъв размер блокчета от газобетон

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да бъде здрава, суха, товароносима, равна и със завършили процеси на свиване. Температурата на основата не трябва да е по-ниска от +5 °C.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се полага при температура между +5° C и +25° C. Прясната зидария да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането ѝ. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Съд за разбъркване на лепилото
- Електрически миксер или бормашина с бъркалка
- Мастер
- Назъбена маламашка или назъбена лопатка със зъби от 3x3 mm до 6x6 mm
- Гумен чук

ЦВЕТОВЕ

Сив

ВАЖНО



- ✓ Пазете от замръзване 24 часа след нанасяне
- ✓ Опазвайте стриктно съотношението вода-сух материал, указано на опаковката
- ✓ Високите температури намаляват отвореното време за работа

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 За приготвяне на разтвора към 6,5 l вода се добавят 25 kg лепило. Разбъркайте до получаване на хомогенна консистенция. Не добавяйте други вещества. Добре разбърканият материал се оставя да престои 5 min, след което се разбърква повторно и е готов за употреба.



2 Готовият разтвор се нанася с помощта на назъбена лопатка или маламашка (зъбци от 3x3 mm до 6x6 mm). Лепилният слой да е с дебелина от 2 до 4 mm.



3 Блокчетата газобетон се полагат по метода за зидане на тухли, като вертикалните фуги на два съседни реда се разминават на разстояние минимум 10 cm. С гумен чук коригирайте нивото при нужда. Излишният материал, който избива от фугите, се отстранява веднага след поставянето на блокчето.

