

ПРОДУКТ

weber.san Сива фина мазилка

КОД: R600



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Санирание и реновиране на сгради
- Шпакловане на вътрешни помещения
- Подходяща основа за органични и минерални бои



Сива фина мазилка на варо-циментова основа за прилагане като завършващ пласт при санирание и реновиране на стари сгради и исторически сгради. За шпакловане на стени и тавани във вътрешни помещения.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Фина мазилка на варо-циментова основа за прилагане като завършващ пласт при санирание и реновиране на стари фасади. Добра основа за боядисване с фасадни и интериорни бои. Висока паропропускливост и добро сцепление към основата. За външна и вътрешна употреба.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност 1 година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)

Максимална големина на зърната	0,6 mm
Реакция на огън	Клас А1
Якост на сцепление	FP-1,5 N/mm ² b
Абсорбция на вода	Клас W 0
Коефициент на дифузия на водни пари	μ 5/20
Коефициент на топлопроводност	λ _{10, dry} 0.5 W/mK

ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио **25 kg**
Палет, 42 бр. чували **1050 kg**

РАЗХОДНА НОРМА

Около 4,5 kg/m² при дебелина на пласта 3 mm.


ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОДУКТА

Как да реновираме стара фасада? **стр. 128**

УПОТРЕБА

weber.san Сива фина мазилка

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Реновиране на стари фасади
- Външна и вътрешна употреба
- Стари и нови сгради

ВАЖНО



- ✓ Навлажнете основата един ден преди нанасяне
- ✓ Не работете при температури под +5° C
- ✓ Не използвайте замърсен материал

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

За основа на мазилката са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи с приключили процеси на сягане. Основата не трябва да съдържа съставки, разтворими във вода. Преди нанасяне на фината мазилка основата следва да бъде напълно изсъхнала и с приключили процеси на свиване. Мазилката е подходяща за употреба и върху минерални варо-циментови мазилки и/или топлоизолационни перлитови мазилки при последващо боядисване с фасадна боя.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Нанася се при температура между +5° C и +25° C. Прясно нанесената мазилка да се пази от силно слънце, дъжд и замръзване. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Машина за разбъркване
- Корито
- Маламашка
- Мистрия
- Мастер
- Изтеглящ мастер
- Кофа за разтвор
- След употреба инструментите и съдовете трябва веднага да се измият с вода

ЦВЕТОВЕ

Сив.

СТРУКТУРА

Фина, гладка структура.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Към 4.6 - 5.2 l чиста студена вода постепенно се добавя 25 kg сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи еднородна смес, без бучки или следи от сух материал в нея. Препоръчително е винаги да се смесва съдържанието на цяла торба.



2 Добре разбърканият материал се оставя да престои 10 минути, след което се пребърква отново и вече е готов за нанасяне.



3 Преди нанасяне на фината мазилка основата трябва да се намокри равномерно. Ако времето е топло, навлажняването трябва да се извърши и предната вечер.



4 Нанасянето се извършва ръчно, като се разпределя равномерно по повърхността, след което се подравнява с мастер при средна дебелина на пласта до 3 mm и се изпердашва. В зависимост от температурата на въздуха, зида и попиващата способност на основата може да се пръска вода по време на пердашенето.



5 При използване на мазилката за санирание и реновиране на стари фасади се препоръчва да се добавя **weber Н-грунд** във водата в съотношение 1:5. Преди полагане на разтвора основата се почиства основно и се навлажнява. Препоръчително е нанесеният пласт мазилка да се предпазва от бързо съхнене.

